FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Poligono Industrial San Lorenzo s/n
20870 Elgoibar (SPAIN)
Tel.: +34 943 74 28 00
Fax: +34 943 74 06 03
www.bernardoecenarro.com

PROTEC-BRUSH
SELLADOR A BROCHA

Edición nº: 021 2013/01
Cod: 3700307470.00000.021

CAMPO DE APLICACIÓN

Sellador Elástico de 1 componente brocheable e incluso repintable para sellar bordes soldados nuevos o viejos, juntas y similares en el sector de la construcción, industria del coche y del metal, de los autobuses, contenedores, maquinaria y en la construcción de sistemas de ventilación. PROTEC-BRUSH se mantiene permanentemente flexible tras el secado y por lo tanto contrarresta ls vibraciones en las partes selladas en movimiento.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	1,19 - 1,25
Finura de molienda (µ)	
Viscosidad de suministro a 20ºC	Tixotrópico
% Materia no volátil (peso/volumen)	62 % ± 2 %
V.O.C. (g/l)	399 (Listo al uso) - (2004/42/CE) IIB (E) (840)
Tipo de producto	Caucho
Color	Gris 7470

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies tratadas deben de estar secas, libres de grasa y óxido. Para una mejor adherencia del producto se recomienda eliminar partes desconchadas, suciedad y óxido.

MODO DE APLICACIÓN

-Aplicar en 1 ó 2 manos.

300 my

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	1,8 (300 my)
Brillo 60º-60º	Satinado
Repintabilidad	30´posible, recomendable después de 12 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.