

**F-755**  
MATIZANTE UNIVERSALEdición nº: 020 2012/09  
Cod: 3075500000.00000.020**CAMPO DE APLICACIÓN****"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"**

F-755 MATIZANTE UNIVERSAL es un aditivo auxiliar del Sistema Tintométrico URKI-SYSTEM para su empleo mezclándolo con diferentes Convertidores del Sistema, tanto brillantes como satinados, para la consecución de acabados semibrillos, satinados o mates.

Su uso abarca a productos base disolvente de muy diversa naturaleza: Sintéticos como BESA-VAL, URKI-RAPID y BESA-POL, Nitrocelulósicos como URKI-LAC, acrílicos como URKI-LON, PUR como URKI-NATO, BESA-NATO y URKI-PUR, Clorocauchos como URKI-CLOR.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Densidad 20°C (g/cc)	1,03 ± 0,05
Finura de molienda (µ)	20-25
Viscosidad de suministro a 20°C	90-100 KU (Stormer)
% Materia no volátil (peso/volumen)	38% ± 2 peso; 29% ± 2 Vol.
V.O.C. (g/l)	640
Tipo de producto	Alcídico modificado/Sílice de alto rendimiento
Color	Translucido

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Las superficies se prepararán de acuerdo a lo indicado en las F. Técnicas de cada uno de los productos donde se emplee F-755.

**MODO DE APLICACIÓN**

La filosofía del uso de F-755 es que se emplee en aquellas calidades que dispongan de satinados para la consecución de brillos por debajo de 25% (ángulo 60°), mientras que por mezcla de brillantes y satinados se abarcará el resto de gama.

Antes de su empleo hay que homogenizar totalmente. Añadir mezclando preferiblemente con agitador tras la mezcla con Convertidor para evitar partículas en el acabado final.

Los porcentajes a emplear en los productos indicados oscilan entre un 10 y 25% (mezcla entre F-755 + Convertidor) para brillos entre 5-25%. Las tablas completas de gama de brillo, aparecen en algunas calidades en sus F. Técnicas correspondientes.

El uso de F-755 partiendo de Convertidores brillantes así como de otros que no se recogen en ésta Ficha, se recomienda consultar con n/Dpto. Técnico o bien realizar pruebas de mezcla previas para la consecución del grado de brillo deseado.

**CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA**

-	Efectos Semibrillos, Satinados y Mates sedosos
---	--

Rendimiento teórico (m <sup>2</sup> /l)	No aplicable por si solo. Ver F. Técnicas de productos finales.
Brillo 60°-60°	5-95% (Por mezcla de F-755 + Convertidor en acabado final)
Repintabilidad	No aplicable por si solo. Ver F. Técnicas de productos finales.

**ALMACENAMIENTO**

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.



Bernardo Ecenarro S.A.

## FICHA TECNICA

**BERNARDO ECENARRO, S.A.**

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia (SPAIN)  
Tel.: +34 +34 943 74 28 00  
Fax: +34 +34 943 74 06 03  
www.besa.es

Página 2 de 2

**F-755**

MATIZANTE UNIVERSAL

Edición nº: 020 2012/09  
Cod: 3075500000.00000.020