

### SPRAY URKI-FILLER

#### APAREJO HS 1C.

Edición nº: 022 2015/01

Cod: 523000000097.00000.022

### CAMPO DE APLICACIÓN

Aparejo monocomponente utilizado para la reparación rápida de pequeñas superficies en sectores como carrocería, vehículo industrial, bienes de equipo y maquinaria en general. Destaca su fácil aplicación, alto poder de relleno y facilita la adherencia entre capas.

En capas finas permite su repintado sin necesidad de lijado previo. Con capas más altas se recomienda un lijado con P-320 después de 2-4 h.

El contenido en VOC es inferior a 840 g/l (2004/42/CE) IIB (E) (840).

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre soportes metálicos, desengrasar y eliminar óxido. Sobre masillas poliéster 2 c. aplicar directamente, previo lijado. Sobre pinturas viejas bien adheridas, lijar previamente con grano 360-400.

No aplicar sobre Esmaltes Acrílicos termoplásticos o sintéticos (base alcídica).

### MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar Spray Urki-Filler.

Aplicar en 2-3 manos, dejando 5-10 min. entre capas.

Después de su uso, invertir el envase para limpiar la válvula.



Distancia de pintado  
20-30 cm.



15-30 my



5-10 min.



Seco 30 min.



2 h.  
P-320 - P-400

### CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Color	7016 Gris oscuro, 7035 Gris claro, 7040 Gris medio
Brillo 60°-60°	Mate
Repintabilidad	2 - 4 h. (dependiendo de espesor depositado)

### ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C. PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50°C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.