



PINTURA PARA PISCINAS AL AGUA

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0044

Descripción

Pintura formulada a base de resinas acrílicas en base agua. Color sólido. No resbaladizo. Gran resistencia al agua y a productos de mantenimiento de la piscina. Flexibilidad para soportar las contracciones y dilataciones del sustrato.

Campos de Aplicación

Sobre muros y pavimentos de piscinas de hormigón o cemento.

Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Acabado | Satinado |
| Densidad | 1,32 g/ml |
| Rendimiento | 5 - 7 m ² /Kg por capa (según la porosidad, estado de la superficie y grosor de la capa) |
| Secado al tacto a 20°C 60 % HR | 45 min |
| Curado total a 20°C | 4 días |
| Repintado a 20°C 60% HR. | 4 - 5 h |
| Métodos de Aplicación | Brocha, rodillo, pistola. |
| Diluyente y limpieza | Agua |
| Espesor Recomendado | 40 - 60 μ secas por capa |
| Condiciones de Aplicación, HR<80% | Aplicar entre 5 y 35 °C |
| Color | Azul y blanco |
| Envasado | 5 Kg; 25 Kg |
| COVs | (2004/42/CE/c1) Límite: (40/75) g/L Max. COVs: .033 g/L |
| Caducidad | 1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. No pintar a pleno sol para evitar la formación de burbujas que al reventar produzcan filtraciones.

SUPERFICIES DE CEMENTO NO PINTADAS: Las piscinas nuevas deberán dejarse un mínimo de tres semanas, asegurando así el curado del cemento. Después deberá lavarse con sulfamán diluido para neutralizar el álcali del cemento. Se llenará de agua y se dejará llena durante 3 días. Se vaciará después y se dejará secar durante una semana. Una vez bien seca aplicar una capa de PINTURA PARA PISCINAS AL AGUA bastante diluida, para que penetre en el cemento. Dejar transcurrir 3 o 4 horas para asegurar el secado. Aplicar una segunda mano sin diluir. Antes de llenar la piscina dejarla tres días vacía para que cure la pintura completamente.

SUPERFICIES DE CEMENTO YA PINTADAS: Eliminar las partículas de pintura vieja, con ampollas o escamas, rascando y lavando la superficie con sulfamán diluido (aproximadamente al 50%) para quitar los restos de mohos y algas adheridas. Lavar la piscina con agua. Dejar secar 24 h. Aplicar PINTURA PARA PISCINAS AL AGUA una o dos manos. Antes de llenar la piscina esperar tres días mínimo. MANTENER LA PISCINA LLENA DE AGUA.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es